

Χαρακτηριστικά

- Επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο μόλις 1 ώρα μετά την εφαρμογή
- Εξαιρετική ροή με ομοιόμορφο φινίρισμα
- Κορυφαία πρόσφυση
- Με σφραγιστική ικανότητα

Προτείνεται για

Εσωτερικός χώρος:
Χρησιμοποιήστε σε νέο ή προηγούμενος βαμμένο ξύλο, γυψοσανίδα, σοβά.

Γενική περιγραφή

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό αστάρι, εσωτερικού χώρου που παρέχει τη δυνατότητα τρίψιματος μόλις 1 ώρα μετά την εφαρμογή του. Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες, γυψοσανίδα και σοβά. Προσφέρει λεία επιφάνεια για ομοιόμορφη τελική επίστρωση.

Περιορισμοί

- Μην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία του αέρα και της επιφάνειας είναι χαμηλότερη από 10°C (50°F).
- Αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.
- Δεν προορίζεται για μόνωση σοβαρών λεκέδων.

Πληροφορίες προϊόντος		Δεδομένα για τη Βάση	
Χρώματα	Λευκό (00)	Είδη	100% ακρυλικό
Βάσεις απόχρωσης	NA	Τύπος χρωστικής	Διοξειδίου του τιτανίου
Σύστημα χρωστικών	Έως 60 ml Gennex® Waterborne Colorants	Όγκος στερεών	34 ± 2 %
Πιστοποιήσεις & Προσόντα: Master Painters Institute MPI #50 Κατάλληλο για πιστοποίηση LEED® v4 Πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνια (CDPH v1) Πιστοποίηση CHPS χαμηλής εκπομπής ρύπων (Collaborative for High Performance Schools)		Κάλυψη ανά 3,79 λίτρα σε προτεινόμενο πάχος στρώματος	32.6 - 41.8m ² (350 - 450 ft ²)
		Προτεινόμενο πάχος στρώματος	90.5 - 116.4 μm (3.5 - 4.0 mils)
Τεχνική βοήθεια: Διατίθεται μέσω του τοπικού εξουσιοδοτημένου εισαγωγέα. Για την τοποθεσία του εισαγωγέα σας καλέστε στο +30 210 28 88 700 ή επισκεφτείτε www.voyatzogloutrade.gr		— Στεγνό	30.8 - 39.6 μm (1.2 - 1.6 mils)
		— Υγρό	
		Ανάλογα με την υφή και το πορώδες της επιφάνειας. Σιγουρευτείτε ότι έχετε υπολογίσει τη σωστή ποσότητα χρώματος για την εργασία σας. Έτσι, θα εξασφαλίσετε ομοιομορφία στο χρώμα και θα μειώσετε την πιθανότητα πλεονάζουσας ποσότητας χρώματος.	
		Χρόνος στεγνώματος @ 25 °C @ 50 % σχετική υγρασία	— Στην αφή ½ ώρα — Για τρίψιμο 1 ώρα — Για επαναβαφή 1-2 ώρες
		Υψηλά επίπεδα υγρασίας και χαμηλές θερμοκρασίες θα καθυστερήσουν το στέγνωμα της βαφής, τυχόν επιπλέον βαψίματα και τους χρόνους εργασίας.	
		Στέγνωμα	Κανένα ή Δεν έχει εφαρμογή
		Ιξώδες	97 ± 5 KU
		Σημείο ανάφλεξης	Κανένα
		Στιλπνότητα	Φλατ (3 - 7 @ 60°)
		Θερμοκρασία επιφάνειας κατά την εφαρμογή	— Ελάχιστο 10°C (50 °F) — Μέγιστο 32.2 °C (90 °F)
		Αραιώση	Δεν αραιώνεται
		Καθαρισμός	Καθαρό νερό
		Βάρος ανά 3,79 λίτρα	5.1 kg
		Θερμοκρασία αποθήκευσης	— Ελάχιστο 4.4 °C (40 °F) — Μέγιστο 32.2 °C (90 °F)
		ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	
		Η συγκέντρωση σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 18 g/l. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 30 g/l (2010).	
		Κατηγορία: Α, Υποκατηγορία: α - Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών Στιλπνότητα ≤ 25@60°C, Τύπος: Υ.	

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες προς βαφή θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς υπολείμματα βρωμιάς, χωρίς λιπαρές ουσίες ή σκόνη, να μην έχουν υπολείμματα σαπουνιού, κεριού, ξεφλουδισμένης βαφής, υδατοδιαλυτές ουσίες και μούχλα. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ξεφλουδισμένης βαφής και τρίψτε με γυαλόχαρτο την επιφάνεια προκειμένου να είναι εξίσου μαλακή με τις γύρω περιοχές. Περιοχές που είναι στιλπνές θα πρέπει να γίνουν πιο θαμπές. Επιφάνειες από γυψοσανίδα θα πρέπει να μην έχουν υπολείμματα από σκόνη. Οι νέες επιφάνειες με σοβά ή τοιχοποιίες θα πρέπει να παραμείνουν ανέπαφες (30 ημέρες) πριν την εφαρμογή βασικής επίστρωσης. Μια έτοιμη σοβατισμένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι σκληρή, να έχει ελαφριά γυαλάδα και μέγιστο pH 10. Σοβατισμένη επιφάνεια που είναι μαλακή και πορώδης ή με κονιοποιημένο σοβά δείχνει ότι δεν είναι έτοιμη. Ποτέ μην τρίβετε με γυαλόχαρτο μια γύψινη επιφάνεια. Αφαιρέστε τυχόν προεξοχές και ασταρώστε το σοβά πριν και μετά την εφαρμογή του επιχρίσματος. Το χυτό ή προκατασκευασμένο σκυρόδεμα με πολύ λεία επιφάνεια πρέπει να τριφτεί για να είναι πιο απορροφητική η επιφάνεια, αφού αφαιρεθούν όλοι οι αντικολλητικοί παράγοντες και τυχόν υγρά βοηθητικά ωρίμανσης σκυροδέματος. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη ή μικρά σωματίδια. Οι ξύλινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι απολύτως στεγνές. Οι λοξότμητες σανίδες εξωτερικής τοιχοποιίας θα πρέπει να είναι καλά τριμμένες ώστε να επιτραπεί η σωστή διείσδυση και πρόσφυση.

Αστάρι/Βαφή

Οι νέες επιφάνειες θα πρέπει να ασταρωθούν πλήρως και οι προηγούμενες βαμμένες επιφάνειες μπορούν να ασταρωθούν ή να ασταρωθούν τοπικά όπως απαιτείται. Για καλύτερα αποτελέσματα κάλυψης, χρησιμοποιήστε το Multi-Purpose Primer χρωματισμένο προσεγγίζοντας την απόχρωση της τελικής επίστρωσης.

Ξύλο και τεχνικά προϊόντα ξύλου:
Fast Sanding Primer (507)

Ξύλα που ξεφλουδίζουν όπως ο κέδρος και η σεκόγια:
Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Γυψοσανίδα:
Fast Sanding Primer (507)

Σοβάς:
Fast Sanding Primer (507)

Μαλακό αντλήσιμο ή προκατασκευασμένο σκυρόδεμα:
Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Επαναβαφή, όλα τα υλικά: Ασταρώνουμε γυμνές επιφάνειες με το αστάρι που συνιστάται για την παραπάνω περιοχή.

Εφαρμογή

Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις. Ανακατέψτε σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ένα κορυφαίας ποιότητας πινέλο Benjamin Moore® κατά παραγγελία από νάιλον/πολυεστέρα, κορυφαίας ποιότητας Benjamin Moore® ρολό βαφής ή ένα παρόμοιο προϊόν. Εφαρμόστε το χρώμα ξεκινώντας από άβαφη περιοχή σε υγρή περιοχή. Αυτό το προϊόν μπορεί εφαρμοστεί με σύστημα ψεκασμού.

Σπρέι, Πίεση χωρίς αέρα:

1,500 - 2,500 psi, Ακροφύσιο: 0,013-0,017

Αραίωση/Καθαρισμός

Καθαρισμός

Πλύνετε τα εργαλεία βαφής σε ζεστό νερό με σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να ξεπλένεται με ανόργανο διαλύτη για να αποφευχθεί ο σχηματισμός σκουριάς ή θα πρέπει να ακολουθούνται οι κρατικές/τοπικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του διαλύτη.

Ταξινόμηση / Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:
2-μεθυλοσθειαζολ-3(2H)-όνη & 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-όνη, & Καρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινυλοβου-τύλιο

Προειδοποιητική λέξη
Προσοχή

Δηλώσεις κινδύνου

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



Δηλώσεις προφύλαξης - EU (Σ28, 1272/2008)

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις/ αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

EUH211 Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777.

Προστατέψτε το από το ψύχος.